

## Poliuretano Alifático

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO** Acabado de poliuretano acrílico alifático de dos componentes que proporciona una excelente durabilidad y repintado a largo plazo.

### APLICACIONES

Adecuado para uso en nuevas construcciones y como un acabado de mantenimiento que se puede utilizar en una amplia variedad de ambientes incluyendo estructuras de alta mar, fábricas químicas y petroquímicas, puentes, fábricas de pasta de papel, y en la industria eléctrica.

Particularmente diseñado para uso en áreas donde un acabado de alto brillo no es deseado o donde un acabado semi-brillante es la opción preferida.

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO INTERTHANE 990SG

<b>Color</b>	Amplia gama a través del sistema Chromascan
<b>Aspecto</b>	Semi-brillo (ver página 3 para más detalles)
<b>Sólidos en volumen</b>	72% ± 3% (dependiendo del color)
<b>Espesor recomendado</b>	50-75 micras (2-3 mils) en seco, equivalente a 69-104 micras (2,8-4,2 mils) en húmedo
<b>Rendimiento teórico</b>	14,40 m <sup>2</sup> /litro a 50 micras DFT con los sólidos en volumen establecidos 577 sq.ft./galones US a 2 mils con los sólidos en volumen establecidos
<b>Rendimiento práctico</b>	Considérense los factores de pérdidas apropiados
<b>Método de Aplicación</b>	Pistola de aire, Pistola "airless", Brocha, Rodillo

### Tiempo de secado

Intervalo de repintado por sí mismo

Temperatura	Seco al tacto	Seco duro	Mínimo	Máximo
5°C (41°F)	5 horas	24 horas	24 horas	Prolongado <sup>1</sup>
15°C (59°F)	2.5 horas	10 horas	10 horas	Prolongado <sup>1</sup>
25°C (77°F)	1.5 horas	6 horas	6 horas	Prolongado <sup>1</sup>
40°C (104°F)	1 hora	3 horas	3 horas	Prolongado <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Véanse las definiciones y abreviaturas de International Protective Coatings

### DATOS REGLAMENTARIOS Y APROBACIONES

**Punto de inflamación (Típico)** Parte A 34°C (93°F); Parte B 49°C (120°F); Mezcla 35°C (95°F)

**Peso Específico** 1,47 kg/l (12,3 lb/gal)

**VOC** 236 g/kg solventes Directiva de la UE sobre emisiones de (Directiva del Consejo 2010/75/UE)

Para más detalles, ver la sección: Características del producto.

## Protective Coatings

## Poliuretano Alifático

**PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE** Todas las superficies a recubrir deben estar limpias, secas y exentas de contaminación. Antes de la aplicación de la pintura, deben evaluarse todas las superficies y tratarse de acuerdo con la norma ISO 8504:2000.

El aceite y la grasa deben eliminarse de acuerdo con el procedimiento de limpieza con disolvente SSPC-SP1.

### Superficies Imprimadas

Interthane 990SG debería aplicarse siempre según un esquema de recubrimiento anticorrosivo recomendado. La superficie imprimada debería estar seca y libre de toda contaminación, e Interthane 990SG debe aplicarse respetando los intervalos de repintado especificados (consultar la correspondiente hoja técnica).

Las áreas de roturas, daños, etc. deberían prepararse según el estándar especificado (por ejemplo, Sa2½ (ISO 8501-1:2007) o SSPC SP6, Chorreado de abrasivos, o SSPC SP11, Limpieza mediante herramienta mecánica) y parcheadas con imprimación antes de aplicar Interthane 990SG.

## APLICACIÓN

<b>Mezcla</b>	El material se suministra en dos recipientes como una unidad. Mezclar siempre una unidad completa en las proporciones suministradas. Una vez mezclada la unidad, deberá utilizarse dentro del tiempo de vida útil especificado (1) Agitar la base (Parte A) con un mezclador mecánico. (2) Combinar todo el contenido del agente de endurecimiento (Parte B) con la base (Parte A) y mezclar completamente con un mezclador mecánico.						
<b>Relación de mezcla</b>	6 parte(s) : 1 parte(s) en volumen						
<b>Vida útil de la mezcla</b>	5°C (41°F) 7 horas	15°C (59°F) 3,5 horas	25°C (77°F) 2 horas	40°C (104°F) 45 minutos			
<b>Pistola "airless"</b>	Recomendado Rango de boquilla 0,33-0,45 mm (13-18 milésimas) Presión total del líquido de salida en la boquilla pulverizadora no inferior a 155 kg/cm² (2204 p.s.i.)						
<b>Pistola Convencional (Presión del calderín)</b>	Recomendado	Pistola Capuchón de aire Boquilla de líquido	DeVilbiss MBC o JGA 704 ó 765 E				
<b>Pistola de aire (Convencional)</b>	Adecuado	Utilizar un equipo adecuado y patentado.					
<b>Brocha</b>	Adecuado	Normalmente, se pueden obtener 50-75 micras (2,0-3,0 mils)					
<b>Rodillo</b>	Adecuado	Normalmente, se pueden obtener 50-75 micras (2,0-3,0 mils)					
<b>Disolvente</b>	International GTA713 (o International GTA733 o International GTA056)	No diluir más que lo permitido por la legislación medioambiental local.					
<b>Limpador</b>	International GTA713 o (International GTA733 o International GTA056)						
<b>Paradas</b>	No permitir que el material permanezca en las mangueras, pistola o equipo de pulverización. Lavar completamente todo el equipo con International GTA713. Una vez que se hayan mezclado las unidades de pintura, no deberán guardarse. Se recomienda que tras paradas prolongadas, el trabajo recomience con unidades recién mezcladas.						
<b>Limpieza</b>	Limpiar todo el equipo inmediatamente después de utilizar con International GTA713. Se recomienda lavar periódicamente el equipo de pulverización durante la jornada de trabajo. La frecuencia de la limpieza dependerá de la cantidad de producto pulverizado, la temperatura y el tiempo transcurrido, incluyendo los retrasos. Tirar el material sobrante y los recipientes vacíos de acuerdo con el reglamento/legislación regional apropiado.						

## Poliuretano Alifático

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

El nivel de brillo y acabado de la superficie depende del método de aplicación. Evitar el empleo de métodos de aplicación mixtos siempre que sea posible.

Para aplicación a brocha y rodillo, y en algunos colores, para dar una cubrición uniforme pueden ser necesarias dos o mas capas, especialmente cuando se aplica Interthane 990SG sobre capas de fondo obscuras, y cuando se usan ciertos colores brillantes libres de plomo tales como amarillos y naranjas. La mejor práctica es usar un color compatible en la capa de fondo o anticorrosiva debajo del Interthane 990SG.

Cuando se recubre después de exposición a la intemperie, o envejecimiento, asegurarse de limpiar perfectamente el pintado para eliminar toda contaminación superficial como aceite, grasa, cristales de sal y humos de tráfico, antes de la aplicación de una capa adicional de Interthane 990SG.

La adherencia medida absoluta de las capas finales al Interthane 990SG envejecido es inferior a la del material nuevo; sin embargo, es adecuada para el uso final especificado.

Este producto solo puede ser diluido con el disolvente recomendado por International.

La temperatura de la superficie debe estar siempre como mínimo a 3°C (5°F) por encima del punto de rocío.

Si se aplica el Interthane 990SG en espacios confinados, asegurarse de que haya una ventilación adecuada.

La condensación que ocurra durante o inmediatamente después de la aplicación podría producir un acabado mate y una película inferior.

La exposición prematura a agua estancada producirá cambio de color, especialmente en colores oscuros y a bajas temperaturas.

Este producto no está recomendado para uso en condiciones de inmersión. Cuando es probable que hayan importantes salpicaduras de productos químicos o disolventes, se ruega consultar a International Protective Coatings para información sobre la idoneidad.

Nivel de brillo - Interthane 990SG está disponible en versión brillante en la región de Oriente Medio. Póngase en contacto con International Protective Coatings en Oriente Medio para obtener más información.

Nota: los valores COV (VOC) son típicos y se aportan solo como guía de referencia. Pueden estar sujetos a variación dependiendo de factores como el color y las tolerancias normales de la fabricación.

### COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA

Se recomiendan las siguientes imprimaciones/capas intermedias para el Interthane 990SG:

Intercure 200	Intergard 475HS
Intercure 200HS	Interseal 1052
Intercure 420	Interseal 670HS
Intergard 251	Interzinc 315
Intergard 2511	Interzinc 52
Intergard 251HS	Interzinc 52HS
Intergard 269	Interzone 954

Interthane 990SG solo debería ser repintado por si mismo.

Para otras imprimaciones/capas intermedias/acabados adecuados, consúltese a International Protective Coatings.

## Poliuretano Alifático

### INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Si desea más información sobre estándares industriales, términos o abreviaturas empleados en esta ficha técnica, visite [www.international-pc.com](http://www.international-pc.com).

- Definiciones y Abreviaturas
- Preparación de la superficie
- Aplicación de la pintura
- Rendimiento teórico y práctico

Previa solicitud, se puede disponer de copias individuales de estas secciones.

### PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Está previsto que este producto lo utilicen aplicadores profesionales en situaciones industriales de acuerdo con los consejos facilitados en esta ficha técnica, en la Ficha de Datos de Seguridad y en sus envases, y no debería ser usado sin consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Todo trabajo que implique la aplicación y uso de este producto deberá llevarse a cabo de acuerdo con todas las normas y reglamentos nacionales pertinentes sobre Salud, Seguridad y Medio Ambiente.

En caso de que se realicen trabajos de soldadura u oxicorte sobre un metal recubierto con este producto, se desprenderán polvo y humos que requerirán el uso de un equipo de protección personal apropiado y una ventilación de extracción local adecuada.

En caso de duda sobre la idoneidad del uso de este producto, consulte a AkzoNobel para obtener más asesoramiento.

**Aviso:** Contiene isocianato. Utilizar capucha con alimentación de aire para la aplicación con pistola.

### TAMAÑO DEL ENVASE

Tamaño del Envase	Parte A		Parte B	
	Vol	Envase	Vol	Envase
20 litros	17.14 litros	20 litros	2.86 litros	3.7 litros
5 litros	4.29 litros	5 litros	0.71 litros	1 litros

Para conocer la disponibilidad de otros tamaños de envase, póngase en contacto con AkzoNobel.

### PESO DEL PRODUCTO (TÍPICO)

Tamaño del Envase	Parte A	Parte B
20 litros	26.9 kg	3.5 kg
5 litros	7 kg	0.9 kg

### ALMACENAMIENTO

Tiempo de vida 24 meses (Parte A) & 18 meses (Parte B) como mínimo a 25º C (77º F) Sujeto a reinspección posterior en el almacén. Almacenar en condiciones secas, a la sombra y alejado de fuentes de calor e ignición.

### Nota importante

La información contenida en esta ficha técnica no pretende ser exhaustiva; cualquier persona que use el producto para cualquier propósito distinto que el específicamente recomendado en esta ficha técnica sin obtener primero confirmación escrita de nosotros de la idoneidad del producto para el uso pretendido será bajo su propio riesgo. Todos los consejos dados o que se deriven de lo indicado sobre el producto (incluidos en esta ficha técnica o no) están basados con la mejor intención de nuestro conocimiento pero nosotros no tenemos control sobre la calidad del substrato o sobre todos los factores que afectan al uso y aplicación del producto. Por tanto, a menos que nosotros lo acordemos por escrito específicamente, no aceptamos cualquier responsabilidad en absoluto por la calidad del producto o para (sujeto a los límites permitidos por la ley) cualquier pérdida o daño producida por el uso del producto. Nosotros por la presente negamos cualquier garantía o representaciones, expresas o implícitas, por en el uso de la ley o de otro modo, incluyendo, sin limitación, cualquier garantía derivada de la comercialización o uso de un propósito particular. Todos los productos suministrados y consejos técnicos dados están sujetos a nuestras condiciones de venta. Usted debería solicitar una copia de este documento y revisarla cuidadosamente. La información contenida en esta ficha técnica está sujeta a modificación de vez en cuando en función de nuestra experiencia y política de continuo desarrollo. Es responsabilidad del usuario comprobar con el representante local que esta ficha técnica está actualizada antes de utilizar el producto.

Esta ficha técnica está disponible en nuestra página web en [www.international-marine.com](http://www.international-marine.com) o [www.international-pc.com](http://www.international-pc.com), y debería ser la misma que este documento. Si hubiera alguna discrepancia entre este documento y la versión de la ficha técnica que aparece en la web, entonces tiene preferencia la versión de la página web.

Copyright © AkzoNobel, 24/01/2025.

Todas las marcas registradas mencionadas en esta publicación son propiedad de, o bajo licencia de, el grupo de compañías AkzoNobel.  
**www.international-pc.com**